Quimser S.A.
Leather Chemical Products
www.quimser.com
+34 938 032 688
info@quimser.com
C/Lleida, 39
08711 Òdena, Barcelona (Spain)

SERCRYL A-460

RESINAS ACRÍLICAS

Especificaciones:

Composición química:

Acrílatos, emulsionantes, agua y aditivos.

Aspecto:

Líquido fluido.

Color:

Blanco.

pH:

3,0±0,5

% Materia activa

40±2%

Solidez a la luz:

Excelente

Carga:

Aniónico

Tiempo de vida:

Debidamente almacenados (+5 Y +35ºC) tienen una duración mínima de 6 meses.

Propiedades generales:

Polímero acrílico auto-reticulable de partícula fina, de film elástico y muy flexible. De gran resistencia a bajas temperaturas, excelente resistencia al frote húmedo y seco y resistente a los solventes. Posee una buena solidez a la luz. Se utiliza para laminados.

Dosis de aplicación:

Las dosis varian según el tipo de acabado requerido. Aplicar 50 % SERCRYL AFR / 50 % agua

Quimser complies with the European standards.
All data and recommendations herein are accurate at the time of publication. QUIMSER S.A. reserves the right to modify them without notice. Work conditions and type of raw material can effect the final results. It is the responsibility of the user to apply the recommendations to the actual conditions and particular purpose.

Quimser S.A.
Leather Chemical Products
www.quimser.com
+34 938 032 688
info@quimser.com
C/Lleida, 39
08711 Òdena, Barcelona (Spain)

SERCRYL A-470

RESINAS ACRÍLICAS

Especificaciones:

Composición química:

Acrílatos, emulsionantes, agua y aditivos.

Aspecto:

Líquido fluido.

Color:

Blanco.

pH:

5,5±1,0

% Materia activa

35±1%

Solidez a la luz:

Excelente

Carga:

Aniónico

Tiempo de vida:

Debidamente almacenados (+5 Y +35ºC) tienen una duración mínima de 6 meses.

Propiedades generales:

Resina acrílica de impregnación muy blanda de partícula pequeña ideal para flor corregida.

Dosis de aplicación:

Las dosis varian en funcion del artículo. Aplicar entre 300/400 g/L

Quimser complies with the European standards.
All data and recommendations herein are accurate at the time of publication. QUIMSER S.A. reserves the right to modify them without notice. Work conditions and type of raw material can effect the final results. It is the responsibility of the user to apply the recommendations to the actual conditions and particular purpose.