



PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL CUERO DESDE 1966



Ribera



Curtición y Recurtición



Engrase



Acabados

CATÁLOGO 2025

Productos químicos para el cuero

Más de 30 años de experiencia en exportaciones.
Estamos presentes en más de 25 países en 4 continentes.

Bangladesh · Colombia · China · Egipto · Francia · Guatemala · Japón · India · Indonesia · Pakistán · Perú · Polonia
· Arabia Saudita · España · Siria · Tailandia · Vietnam · Turquía · Portugal · México · Mongolia · Marruecos

Estamos equipados para darle un servicio exclusivo

Contamos con unas instalaciones industriales aptas para la investigación, desarrollo, fabricación y ensayo de una completa gama de productos químicos para el sector del cuero.

Laboratorios

- Investigación, desarrollo e innovación.
- Control de calidad del producto
- Ensayos industriales

Oficinas

- Comercial
- Oficina técnica
- Administración
- Gerencia y ventas


Plantas de fabricación

- Productos en polvo
- Productos líquidos / reactores
- Productos de acabados

Almacén


- Materias primas
- Expedición de productos terminados

Producimos una gran variedad de productos para la industria del cuero ofreciendo soluciones para cada proceso de fabricación con productos de calidad y sostenibles.



Ribera

Productos utilizados para la fase inicial del tratamiento y transformación de la materia piel a cuero. Elaboramos productos humectantes, desengrasantes, conservantes, agentes de depilado, desescalantes, rindientes, agentes de piquelado y basificantes.



Curtición y Recurtición

Ofrecemos una extensa gama de productos curtientes, neutralizantes y recurtientes para el cuero. Curtientes y recurtientes en prestación líquida o sólida que aportan excelentes propiedades.



Engrase

Producimos una extensa gama de engrases para el cuero con excelentes resultados de aplicación, aportando al cuero las propiedades de tubo, relleno, plenitud y excelente lubricación de las fibras. Permiten un corte del cuero más sedoso.



Acabados

Ofrecemos todo tipo de productos de acabado del cuero, para conseguir artículos de calidad: ceras y caseínas, pigmentos acuosos, aceites y grasas, lacas, agentes de tacto, resinas acrílicas y de poliuretano...

No sólo vendemos productos, ofrecemos soluciones

QUIMSER no sólo suministra los mejores productos químicos a sus clientes, sino que también proporciona el apoyo técnico necesario para seleccionar y aplicar los productos que mejor se adapten a los procesos productivos y a las exigencias de calidad y diseño de los artículos finales.

Su equipo técnico comercial está preparado para ofrecer el servicio pre y post-venta que el cliente exige. **QUIMSER** mantiene una red comercial lo suficientemente extensa para estar presente en cuatro continentes.

Certificaciones





Catálogo de acabados

Ofrecemos todo tipo de productos de acabado del cuero, para conseguir artículos de calidad.

SERGRAS

Aceites y ceras especiales

SERBRILL

Caseinas

Ceras en base acuosa

Rellenante/Mateante

SERCRYL

Resinas acrílicas

Resinas de poliuretano

Compactos de acabado

CAPAFIN

Pigmentos

SERANIL

Colorantes líquidos

SERLAC

Capas finales

SERTAK

Siliconas, agentes de tacto

AUXILIARES

Productos varios

SERGRAS

Aceites y ceras especiales

Producto	M.A.	PH	Carga	Soluble en	Viscosidad cf4	Tacto	Descripción
3400	100%	NA	NA	Disolventes y aceites crudos	Cera sólida. Pf: 60-65	Ceroso	Cera dura para ser mezclada con aceites para Crazy Horse y aceites de Pull Up.
4800	100%	NA	NA	Disolventes y aceites crudos	18"-22"	Graso-Deslizante	Aceite para artículos Crazy Horse y Pull Up. Puede ser mezclado con otras ceras y aceites crudos.
4900	100%	NA	NA	Disolventes y aceites crudos	>40"	Graso	Aceite para artículos Crazy Horse y Pull Up. Puede ser mezclado con otras ceras y aceites crudos.
SA-3	100%	7,5	No-iónica	Medio acuoso	17"-21	Deslizante	Aceite para artículos Crazy Horse y Pull Up. Puede ser mezclado con otras ceras y aceites solubles en agua.
PLASTISER RS	75%	7,5	Aniónica	Medio acuoso	80"-120"	Graso	Aceite para mejora del tacto. Intensifica e iguala las tinturas.

SERBRILL

Caseinas*

Producto	M.A.	PH	Viscosidad cf4	Dureza del film	Descripción
ZB-21	14%	8,5	11"-15"	Medio-blando	Brillo natural.

Ceras en base acuosa**

Producto	Tipo de cera	M.A.	PH	Viscosidad cf4	Punto de fusión	Dureza del film	Descripción
W-38	Carnauba	20%	7,0	44"-48"	82-85	Duro	Uso general. Brillo. Crazy horse. Efectos rotos.
W-38-C	Carnauba	38%	8,0	10"-14"	82-85	Duro	Uso general. Brillo. Crazy horse. Efectos rotos.
W-74	Parafina	40%	6,5	8"-12"	80-84	Blando-Ceroso	Uso general. Reduce el pegado a la plancha. Pull-up ligero. Timber. Capas de fondo y relleno.
W-95	Sintética	15%	8,0	33"-37"	48-50	Medio-Blando	Acabados pulibles. Efecto quemado.
W-PLL	Sintética	23%	8,5	28"-32"	48-50	Medio-Blando	Pull up / Crazy Horse.

Rellenante/Mateante*

Producto	M.A.	PH	Viscosidad cf4	Cobertura y relleno	Dureza del film	Descripción
F-25	20%	8,5	>40"	Alto	Duro	Cobertura, relleno y efecto mateante.
F-50	42%	8,5	>40"	Muy alto	Duro	Alta cobertura, relleno y efecto mateante.

* Todos los productos son **aniónicos** y **pueden ser mezclados con productos en base acuosa**.

** Todos los productos son **no-iónicos** y **pueden ser mezclados con productos en base acuosa y productos catiónicos**.

SERCRYL
Resinas acrílicas*

Producto	M.A.	PH	Viscosidad cf4	Elasticidad del film	Dureza del film	Descripción
A-222	25%	7,5	10"-14"	Media	Medio	Resina uso general.
A-410	35%	8,0	10"-14"	NA	Muy duro	Efecto roto. Buenas propiedades de grabado.
A-450	20%	9,0	10"-14"	NA	Muy blando	Impregnación. Mejora la penetración y anclaje de las capas de fondo.
A-452	8%	8,0	NA	Alta	Muy blando	Impregnación. Mejora la penetración y anclaje de las capas de fondo. Resina económica.
A-459	22%	8,0	12"-16"	NA	Muy blando	Impregnación. Mejora la penetración y anclaje de las capas de fondo.
A-460	40%	3,0	8"-12"	Media	Blando	Resina uso general. Especial para fijar el papel de laminado.
A-490	37%	8,0	10"-14"	Alta	Medio-Blando	Resina uso general.
A-491	37%	7,5	10"-14"	Muy alta	Medio-Blando	Resina de uso general. Especial para serrage plastificado y flor rectificada. Buenas propiedades de grabado. Alta cobertura.
A-492	18%	8,0	10"-14"	Alta	Medio	Resina de uso universal y brillante. Aporta muy buen anclaje y resistencias al bombeado.
A-494	32%	7,5	10"-14"	Media	Medio	Resina uso general.

* Todos los productos son **aniónicos** y **pueden ser mezclados con productos en base acuosa**.

SERCRYL

Resinas de poliuretano*

Producto	M.A.	PH	Viscosidad cf4	Elasticidad del film	Dureza del film	Descripción
PUM-2	23%	8,5	>40"	Media-Baja	Duro	Resina mate.
PU-3	35%	8,0	44"-48"	Media	Medio	Alto brillo. Capas finales. Substituto de las lacas de nitrocelulosa.
PU-301	40%	7,5	12"-16"	Media	Medio	Resina de uso general.
PU-304	20%	7,0	8"-12"	NA	Muy blando	Impregnación. Mejora la penetración y anclage de las capas de fondo.
PU-351	20%	7,5	8"-12"	Media	Medio	Resina de uso general.

Compactos de acabado

Producto	M.A.	PH	Carga	Viscosidad cf4	Elasticidad del film	Dureza del film	Descripción
AFR	22%	7,0	Aniónica	50"-60"	Media-Baja	Medio-Blando	Resina de uso general. Capas de fondo. Buena cobertura. Buenas propiedades de grabado.
R-28	14%	8,0	Aniónica	50"-60"	Alta	Medio-Blando	Confección. Baja cobertura, acabados naturales.
SERGROUND K-4	20%	3,0	Catiónica	>40"	Baja	Muy blando	Acabados catiónicos. Capas de fondo. Tacto ceroso.

* Todos los productos son **aniónicos** y **pueden ser mezclados con productos en base acuosa**.

CAPAFIN

Pigmentos*

Descripción

Nuestros productos **CAPAFIN** son micro-dispersiones pigmentarias en medio acuoso. Dada su calidad de dispersión, los **pigmentos CAPAFIN** tienen un gran poder cubriente sin necesidad de aplicar capas gruesas de acabado.

Características

Los **pigmentos CAPAFIN** no contienen caseína, polímeros naturales, ni polímeros filmógenos, lo que les confiere una gran versatilidad de aplicaciones en cualquier tipo de acabados. Tampoco contienen un exceso de cargas que

los mateen o les hagan perder transparencia. Por esta razón se recomienda añadir cierta cantidad de carga en aquellos colores en cuyos acabados se necesite muy buen poder cubriente-opacificante. Toda la gama está libre de metales pesados.

Producto	Color	M.A.	PH	Viscosidad cf4
BLANCO W		50%	8,5	50"-60" (cp4)
BLANCO NW		40%	8,5	25"-30" (cp5)
AMARILLO WS		16%	8,0	40"-50"(cp5)
ROJO W		20%	8,0	30"-50"(cp6)
BURDEOS W		22%	8,0	
OCRE W		29%	8,0	32"-38"(cp5)
MARRÓN W		29%	8,5	32"-38"(cp5)
MARRÓN MF		32%	8,5	35"-45"(cp5)
AZUL W		13%	8,0	30"-35"(cp5)
NEGRO BN		12%	8,0	10"-15"(cp5)
NEGRO W		17%	8,0	33"-37"(cp4)

* Todos los productos son **aniónicos** y **pueden ser mezclados con productos en base acuosa.**

SERANIL

Colorantes líquidos

Descripción

Los **SERANIL Líquidos** son colorantes de complejo metálico disueltos en productos orgánicos compatibles con agua (se pueden diluir con agua). Los **SERANIL Líquidos** se colocan a la vanguardia respetando las normativas ECO toxicológicas actualmente en vigor en Europa.

Características

Los **SERANIL Líquidos** son colorantes muy concentrados y están seleccionados para obtener las máximas características de solidez. Los **SERANIL Líquidos** tienen una elevada solidez a la luz, a la gota de agua, al aceite, a los disolventes y a la migración, en consecuencia,

Producto	Color
AMARILLO N	
ROJO N	
MARRÓN FO	
AZUL CL	
NEGRO N	



SERLAC

Capas finales

Producto	M.A.	PH	Carga	Soluble en	Viscosidad cf4	Color de la aplicación	Tacto	Descripción
TC-333	11%	8,0	Aniónica	Medio acuoso	8"-12"	Incoloro	Deslizante	Capa final. Substituto de laca nitrocelulosa. No-oxidable. Resistente a la luz.

SERTACK

Siliconas agentes de tacto

Producto	M.A.	PH	Carga	Soluble en	Viscosidad cf4	Tacto
W-1	100%	8,0	No-iónica	Medio acuoso	25"-35"	Silicona que aporta un tacto graso.
W-125	9%	6,0	Aniónica	Medio acuoso	17"-21"	Silicona que aporta un tacto graso.
W-47	26%	7,0	No-iónica	Medio acuoso	8"-12"	Silicona que aporta un tacto deslizante.

AUXILIARES

Productos varios*

Producto	M.A.	PH	Carga	Viscosidad cf4	Descripción
ANTIBAC KD	30%	4,0	Aniónica	20"-24"	Conservante. Fungicida.
PENTSER 05	28%	6,0	No-iónica	12"-16"	Penetrador.
ECOTINT IM	65%	7,5	Aniónica	18"-22"	Penetrador, avivador e igualador de tinturas. Tintura inmersión.

* Todos los productos son pueden ser mezclados con productos en base acuosa.

Quimser S.A. C/ Lleida, 39 - 08711 Òdena, Barcelona (Spain)
T +34 938 032 688
M info@quimser.com
W www.quimser.com

La reproducción total o parcial de esta publicación en cualquier forma o por cualquier medio está prohibida sin el consentimiento previo de Quimser.

Síguenos!



Edición 2025
Diseño y maquetación Quartada

